



# FIXATOR EXTERIOR

**OP BASIS VAN OPLOSMIDDELEN**

**Kleurloos, solventgedragen fixeermiddel op basis van een ultrafijne dispersie met een uitstekend penetratie- en fixatievermogen. Vrijwaart de waterdampdoorlaatbaarheid van de afwerkingslagen, versterkt ondergronden met een slechte oppervlakte-cohesie en zorgt voor een goede en duurzame hechting van de afwerkingslagen. Bestand tegen de alkaliniteit van cement.**

Ideaal voor niet-geschilderde, poederige<sup>1</sup> en/of absorberende<sup>2</sup> gevels.

## TOEPASSINGSGBIED

**Niet-geschilderde** en **voorbereide**<sup>3</sup> ondergronden **buitenshuis** uit: baksteen, beton en cementpleister. Kan ook worden aangebracht op oude lagen poederige<sup>1</sup> en/of absorberende<sup>2</sup> verf.

Gebruik geen FIXATOR EXTERIOR op hout of op glanzende oppervlakken.

## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- ◆ Uitstekend penetratievermogen.
- ◆ Fixeert de klijting van oude verven en herstelt ondergronden met een slechte oppervlaktecohesie (na voorbereiding van de ondergrond<sup>3</sup>).
- ◆ Vermindert de absorptie van poreuze ondergronden.
- ◆ Alkalibestendig.
- ◆ Verbetert de hechting en de opentijd van de afwerkingslagen.
- ◆ Kan met een watergedragen of solventgedragen verf worden bedekt.

## VERDUNNING

Vooraf niet verdunnen. Gebruiksklaar.

## RENDEMENT

6 tot 10 m<sup>2</sup>/l (het theoretische rendement per laag varieert naar gelang de manier van aanbrengen, de vlakheid en porositeit van de ondergrond).

## BESCHIKBARE TINTEN

Aankleuren afgeraden.

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Direct na gebruik reinigen met white spirit.

## BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

1 l - 5 l - 20 l

## CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**Bindmiddel:** acrylhars.  
**Pigmenten:** geen.  
**Oplosmiddelen:** alifatische en aromatische koolwaterstoffen, glycoethers.

## FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

**Densiteit:** ong. 0,81

**Vastestofgehalte:**

% in gewicht:	11 tot 13
% in volume:	8,5 tot 10,5

### Droogtijd bij +23 °C en 60 % RV<sup>4</sup>:

Stofdroog:	45 min
Overschilderbaar:	15 uur tot 24 uur <sup>5</sup>
Doorgehard:	28 dagen

**Uitzicht droge film:** semimat

## AANBEVOLEN MATERIAAL

**Anza-verfborstels:** Pro Blokwitter Hout, Diamond Classic, Titanium of Platinum SG.

Het is beter om een fixeermiddel aan te brengen met een kwast dan met een verfspuit of airless verfpistool om overtollig materiaal te vermijden (verf die afdruipt zorgt lokaal voor een te dikke laag en zo mogelijks voor scheuren in de afwerkingslagen).

## BEWARING EN OPSLAG

Minstens een jaar in de originele verpakking, ongeopend<sup>6</sup> en opgeslagen in een koele, droge en vorstvrije ruimte in de schaduw.

**EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS.**

<sup>1</sup> Zie pagina ... "Tips & Tricks" nr. 2 om een poederige/kruimelige ondergrond te herkennen.

<sup>2</sup> Zie pagina ... "Tips & Tricks" nr. 1 om een absorberende/poreuze ondergrond te herkennen.

<sup>3</sup> Zie vanaf pagina 3 voor de voorbereiding van de ondergronden.

<sup>4</sup> Langere droogtijd bij koude en/of vochtige weersomstandigheden. (RV = relatieve vochtigheidsgraad).

<sup>5</sup> Indien bedekt met een watergedragen verf.

<sup>6</sup> Belangrijk! Zodra de pot geopend is, kunnen bacteriën zich in het product ontwikkelen (door toevoeging van kleurstof of door het gebruik van schildergerei) en het op enkele dagen tijd besmetten, waardoor het onbruikbaar wordt.

# FIXATOR EXTERIOR

## AFVALBEHEER

Dit product, met inbegrip van zijn verpakking en zijn residuen, mag niet in de natuur, in de riolering of bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Gelieve de lege pot binnen te brengen bij een afvalverwerkingsbedrijf. Neem voor de verwijdering van productresten contact op met de plaatselijke autoriteiten.

## VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product op onze website: [www.peintagone.com](http://www.peintagone.com). Ook beschikbaar op aanvraag.

## OPMERKINGEN

- ◆ **Vóór het aanbrengen:** zorg ervoor dat u uw vloer goed beschermt, want een vlek fixeermiddel op de vloer zal niet kunnen worden verwijderd.
- ◆ **Tijdens het aanbrengen:** voorkom druppels, want te veel fixeermiddel kan leiden tot barsten in de afwerkingslaag.
- ◆ **Na het aanbrengen:** zorg ervoor dat het oppervlak niet glanst.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN	BAKSTEEN, BETON...
Omgevingstemperatuur	min. +10 °C, max. +25 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	max. 80 %
Temperatuur van de ondergrond	min. +3 °C <sup>7</sup> , max. +25 °C
Vochtigheidsgraad van de ondergrond	max. 10 %

- Voorwaarden voor aanbrengen buitenshuis: bij droog weer en in de schaduw.
- Voor een optimaal resultaat, zie pagina ... "Tips & tricks" nr. ....

De technische informatie over onze producten is gebaseerd op laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 24/10/2022) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

<sup>7</sup> Voor aanbrengen buiten moet de temperatuur van de ondergrond minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen.