




# FINISHER 300

 OP WATERBASIS

**Gebruiksklare witte acrylplamuurpasta voor de afwerking van binnenmuren en –plafonds. Vrij van oplosmiddelen of weekmakers, gemakkelijk aan te brengen en af te schuren. Heel fijne plamuur met een uitstekende afwerkingskwaliteit. Aan te brengen in lagen van maximaal 3 mm dik met roller, airless verfspuit of plakspaan. Dankzij zijn lichtere formule heeft deze plamuur een hoger rendement dan klassieke plamuren.**

Ideaal om onregelmatige ondergronden zoals binnenmuren en –plafonds glad te maken.



## TOEPASSINGSGEBIED

Plafonds en binnenwanden uit pleister, gipsplaten, beton, baksteen, cement, crepi, spaanplaten, geschilderde glasvezels... en op oude lagen van kleverige acrylverf.

Niet geschikt op ondergronden met oud behang en/of op ruwe of voorgeschilderde glasvezels, solventhoudende verf of glansverf, ruw hout, metaal, glas of plastic. Voor alle andere ondergronden kunt u ons raadplegen en/of een voorafgaandelijke test uitvoeren.

## VOORBEREIDING ONDERGROND

FINISHER 300 kan worden aangebracht op een zuivere, droge, stevige, licht absorberende ondergrond in goede staat en vrij van substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, stof...). Verwijder loszittende delen (verf, behangresten...). Open de spleten in een V-vorm en plamuur de gaten en diepe spleten met een geschikt vulmiddel. Alle oude verflagen moeten afgewassen worden en de (satijn)glanzende verflagen afgeschuurd. Breng op te absorberende of poederige ondergronden onze FIXATOR AQUA of FIXATOR PLUS aan.

## GEBRUIKSAANWIJZING

De temperatuur (van de omgeving en de ondergrond) tijdens het aanbrengen en het drogen moet tussen +5 °C en +30 °C bedragen.

## TOEPASSING

Meng de plamuur grondig en breng die aan in lagen van 0 tot 3 mm dik met een plakspaan, plamuurmes, airless verfspuit of roller (met haren van 15 tot 18 mm). Strijk daarna glad. Als de ondergrond eenmaal droog is, schuur die dan af met een fijn schuurmiddel (minimum korrelgrootte = 180).

Schuur de plamuur af en vul pas op als de ondergrond volledig droog is.

## VERDUNNING

Gebruiksklaar. Niet verdunnen.

## RENDEMENT

1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm dik.



## AANBRENGEN

Airless verfspuit, roller, plakspaan, plamuurmes.

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Direct na gebruik reinigen met water, eventueel met een scheutje huishoudelijke detergent.

## BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

12 kg

## FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

<b>Samenstelling:</b>	acryldispersie, vulstoffen, additieven, water
<b>Densiteit:</b>	ong. 1,43 g/cm <sup>3</sup>
<b>Droging (+23 °C en 60 % RV):</b>	4 tot 7 u/mm dik
<b>Schilderen:</b>	8 u/mm dik

## BEWARING

Minstens één jaar, in de originele verpakking, ongeopend<sup>1</sup> en bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte in de schaduw.

## AFVALBEHEER

Dit product, met inbegrip van zijn verpakking en zijn residuen, mag niet in de natuur, in de riolering of bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Gelieve de lege pot binnen te brengen bij een afvalverwerkingsbedrijf. Neem voor de verwijdering van productresten contact op met de plaatselijke autoriteiten.

## VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product op onze website: [www.peintagone.com](http://www.peintagone.com). Ook beschikbaar op aanvraag.

De technische informatie over onze producten of systemen is gebaseerd op grondig laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 24/10/2022) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

<sup>1</sup> Belangrijk! Zodra de pot geopend is, kunnen bacteriën zich in het product ontwikkelen (door toevoeging van kleurstof of door het gebruik van schildergerei) en het op enkele dagen tijd besmetten, waardoor het onbruikbaar wordt.